

Teknik veri sayfası

Ceramin Tiles 40/120



Sınıf 34, EN 10874 standardına göre

Profil:

sealjoint
by CLASSEN

Taşıyıcı malzeme:

Ölçüler:

Ambalaj hacmi / ağırlığı:

Palet hacmi / ağırlığı:

Classen Ceramin-Board

1180 x 392 x 3,2 mm

8 Adet = 3,700 m² / yakl. 18 kg

44 Ambalaj = 162,800 m² / yakl. 792 kg

Ozellikler	Test yöntemleri	Gereksinimler
Genel gereksinimler		
Geometrik özellikler	ISO 24337	Uzunluk: ± 0,5 mm Genişlik: ± 0,1 mm
Eleman kalınlığı	ISO 24337	± 0,5 mm
Eleman diklik toleransı	ISO 24337	maks. ≤ 0,20 mm
Eleman düzenselliği	ISO 24337	Genişlik: içbükey ≤ %0,15 dışbükey ≤ %0,20 Uzunluk: içbükey ≤ %0,50 dışbükey ≤ %1,00
Kaplama tabakasının kenar düzgünlüğü	ISO 24337	maks. ≤ 0,30 mm/m
Renk haslığı	 EN ISO 4892-2	Gri skala Kademe ≥ 4
Sınıflandırma gereksinimleri		
Sürtünme yüküne karşı dayanıklılık	 EN 15468	≥ 7000 döngü (AC6)
Darbe direnci	 EN 16511	> 1800 mm
Mikro çiziklere karşı dayanıklılık	EN 16094	≤ MSR - A2
Tekerlekli sandalye etkisi	 EN 425	W tipinde gözle görülür hasar yoktur (25.000 döngü)
Bir mobilya ayağı itilerek yapılan simülasyondaki davranış şekli	 EN 424	0 tipinde gözle görülür hasar yoktur
Sabit yüklemekten sonra çökme	 EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Lekelenmeye karşı dayanıklılık	 EN 438-2	5 (Grup 1 ve 2), 4 (Grup 3)
Kalınlık bakımından şişme	 ISO 24336	şişme yok
Isı etkisinden sonra ölçülerde değişiklik ve bükülme tespiti	 ISO 23999	Δl ≤ %0,25
Temel özellikler		
Yangın sınıfı Duvar* Yangın sınıfı Zemin*	 EN 13501-1	D - s2, d2 Ct - s1
Kayma direnci* / Kaymayı önleme özelliği	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
elektrostatik özellikler	 EN 1815	antistatik değil
Formaldehit oranı*	 EN 16516	eklenmez
Isı geçirgenliği*	 EN 12667	R ≤ 0,013 (m ² K)/W
PCP oranı	CEN/TR 14823	PCP içermez
diğer özellikler		
Bileşimi	PVC ve yumuşatıcı içermez	
VOC emisyonları	 eco Institut verilerine göre	eco Institut etiketi
 www.blauer-engel.de/uz120 • low emissions • low pollutant content • no adverse impact on health in the living environment		 25%

İmha: Kişisel: normal ev atığı / hacimli atık mümkündür | Ticari: Atık kodu: AVV 17 02 03

Şu ışık kaynakları altında yaklaşık aynı renk homojenliğini garanti ediyoruz: D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) ve D65 (CIE D 65).

* sağlık, güvenlik ve enerji tasarrufu bakımından önemli özellikler şu standartlara uygundur:  EN14041

Teknik veri formlarımız sürekli güncellenmekte ve teknolojinin en güncel durumuna göre adapte edilmektedir.
Bu sürüm önceki tüm sürümlerin yerine geçer ve hazırladığı tarihten itibaren geçerlidir.
Güncelleme: 11 / 2021

Bu belge imzasız olarak geçerlidir.