

Teknik veri sayfası

Ceramin Tiles 120/260



Sınıf 32, EN 10874 standardına göre

Taşıyıcı malzeme:
Ölçüler:

Classen Ceramin-Board
2550 x 1202 x 3,2 mm

Özellikler	Test yöntemleri	Gereksinimler
Genel gereksinimler		
Geometrik özellikler	ISO 24337	Uzunluk: $\pm 0,5$ mm Genişlik: $\pm 0,1$ mm
Eleman kalınlığı	ISO 24337	$\pm 0,5$ mm
Eleman diklik toleransı	ISO 24337	maks. $\leq 0,20$ mm
Eleman düzlemselliği	ISO 24337	Genişlik: içbükey $\leq \%0,15$ dışbükey $\leq \%0,20$ Uzunluk: içbükey $\leq \%0,50$ dışbükey $\leq \%1,00$
Kaplama tabakasının kenar düzgünlüğü	ISO 24337	maks. $\leq 0,30$ mm/m
Renk haslığı	EN ISO 4892-2	Gri skala Kademe ≥ 4
Sınıflandırma gereksinimleri		
Sürtünme yüküne karşı dayanıklılık	EN 15468	≥ 3000 döngü (AC4)
Darbe direnci	EN 16511	> 1200 mm
Mikro çiziklere karşı dayanıklılık	EN 16094	$\leq$ MSR - A3
Tekerlekli sandalye etkisi	EN 425	W tipinde gözle görülür hasar yoktur (25.000 döngü)
Bir mobilya ayağı itilerek yapılan simülasyondaki davranış şekli	EN 424	0 tipinde gözle görülür hasar yoktur
Sabit yüklemenden sonra çökme	EN ISO 24343-1	$\leq 0,20$ mm
Lekelenmeye karşı dayanıklılık	EN 438-2	5 (Grup 1 ve 2), 4 (Grup 3)
Kalınlık bakımından şişme	ISO 24336	şişme yok
Isı etkisinden sonra ölçülerde değişiklik ve bükülme tespiti	ISO 23999	$\Delta l \leq \%0,25$
Temel özellikler		
Yangın sınıfı Duvar* Yangın sınıfı Zemin*	EN 13501-1	D - s2, d2 Cfl - s1
Kayma direnci* / Kaymayı önleme özelliği	EN 13893 DIN 51130 DIN 51097	DS R10 B
elektrostatik özellikler	EN 1815	antistatik değil
Formaldehit oranı*	EN 16516	eklenmez
Isı geçirgenliği*	EN 12667	$R \leq 0,013$ (m ² K)/W
PCP oranı	CEN/TR 14823	PCP içermez
diğer özellikler		
Bileşimi	PVC ve yumuşatıcı içermez	
VOC emisyonları	eco institut verilerine göre	eco institut etiketi
www.blauer-engel.de/uz120 • low emissions • low pollutant content • no adverse impact on health in the living environment		25%

İmha: Kişisel: normal ev atığı / hacimli atık mümkündür | Ticari: Atık kodu: AVV 17 02 03

Şu ışık kaynakları altında yaklaşık aynı renk homojenliğini garanti ediyoruz: D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) ve D65 (CIE D 65).

* sağlık, güvenlik ve enerji tasarrufu bakımından önemli özellikler şu standartlara uygundur:

CE EN14041

Teknik veri formlarımız sürekli güncellenmekte ve teknolojinin en güncel durumuna göre adapte edilmektedir.
Bu sürüm önceki tüm sürümlerin yerine geçer ve hazırlandığı tarihten itibaren geçerlidir.
Güncelleme: 11 / 2021

Bu belge imzasız olarak geçerlidir.